



## REBOCO FÁCIL

Gesso de cura lenta para revestimento sobre paredes, vigas, pilares ou tetos. Recomendado para aplicação em áreas internas e secas.

### VANTAGENS

O reboco fácil apresenta os seguintes benefícios:



Secagem rápida



Velocidade de execução



Acabamento fino e branco



Melhor custo-benefício  
(em relação a outros produtos com  
aplicações semelhantes)



Facilidade de aplicação

# REBOCO FÁCIL

## MANUAL

### MISTURA:

- Em um recipiente limpo, adicionar 36 a 40 L de água para cada saco de 40kg do Reboco Fácil Placo.
- Pulverizar o pó sobre a água distribuindo-o uniformemente sobre toda superfície da água até sua completa absorção.
- Não é recomendada a mistura da massa durante o tempo de maturação do gesso.
- Aguardar até que a massa apresente uma consistência maleável, sem ser fluída, ideal para aplicação

### ANTES DE APLICAR:

- Certifique-se que a superfície esteja seca, limpa e livre de qualquer elemento que possa comprometer a aderência, tais como óleo, graxa, poeira em excesso etc.
- Não utilizar quando a temperatura ambiente e superfície for inferior a 5°C.
- Em temperaturas acima de 25°C, umedecer a superfície antes da aplicação para evitar uma secagem acelerada do material e causar possíveis fissuras no revestimento.

### DETALHES DE APLICAÇÃO:

- Realizar a aplicação com desempenadeira de metal ou madeira de 60 cm, sempre com movimentos de baixo para cima até obter a camada de regularização desejada.
- Não aplicar em superfícies onde a base de cimento não esteja completamente curada.

\*recomendamos a utilização de chapisco para aderência em pilares, vigas ou bases de concreto com aplicação direta.

# REBOCO FÁCIL

## MANUAL

### DADOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VALOR NOMINAL
CONSUMO	1 kg/m <sup>2</sup> (para cada 1mm de espessura)
LIMITE DE ESPESSURA (revestimento)	até 3 cm
TEMPO DE TRABALHABILIDADE DA MISTURA	20 a 40 min
VOLUME DE ÁGUA DA MISTURA)	36L a 40L
NORMATIZAÇÃO	ABNT NBR 13.204 – Gesso para construção civil
TEMPO DE SECAGEM	2 a 4 dias*

\*O tempo de secagem do revestimento para aplicação do acabamento pode variar entre 2 a 4 dias, dependendo das condições de temperatura e umidade ambiente.

### EMBALAGEM E ARMAZENAGEM:

EMBALAGEM	O Reboco Fácil é fornecido em paletes apoiados com pontaletes e embalados com filme stretch e presas com fita
PESO DA EMBALAGEM UNITÁRIA	40 kg
DIMENSÃO DO PALETE	1,2 X 1,1 m
QUANTIDADE DE PRODUTO/PALETE	90 sacos
VALIDADE	180 dias (a partir da data de fabricação impressa na embalagem)
ARMAZENAGEM	Mantenha o produto na embalagem original, em local coberto, fresco e seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.

# REBOCO FÁCIL

MANUAL

## TRANSPORTE E SEGURANÇA:

TRANSPORTE	<p>O Reboco Fácil não é classificado como produto de transporte perigoso. O transporte pode ser manual ou por empilhadeira. Na ação manual, as sacarias devem ser transportados por pelo menos duas pessoas.</p> <p>Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material. Se houver risco de umidade, proteja as sacarias com lonas plásticas.</p>
FOGO	Produto não inflamável e não explosivo (Norma ISO 1182).
TOXIDADE	O produto não é considerado tóxico.
SEGURANÇA	Para mais detalhes, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não instalado) e não afere o desempenho de um sistema drywall. Os dados técnicos apresentados pela Placo do Brasil são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Placo do Brasil e as normas técnicas exigidas.